



SƠN CHỐNG BÁM BẨN



Sơn hệ dung môi 2 thành phần

PHÁT HÀNH LẦN 1: 20/04/2020

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Mô tả
 - **Sơn chống bám bám bẩn** là hệ sơn dung môi, đi từ các nhóm nhựa Polyester biến tính, Acrylic,...có nhiều tính năng vượt trội.
 - Sau khi trộn **Sơn chống bám bám bẩn** với đóng rắn theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất quy định có thể giúp ngăn cản các vết bẩn thấm vào màng sơn
 - Sản phẩm sau khi được sơn chống bám bẩn trong suốt, mờ các cấp độ từ mờ 50%, mờ 75%, mờ 90%.

- Các ứng dụng
 - Chống bám bẩn được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm mặt bàn, kệ bếp...

- Ưu điểm
 - Sơn chống bám bám bẩn** có các ưu điểm sau:
 - ✓ Có tính năng chịu rửa cao giúp loại các vết bẩn trên bề mặt màng sơn như: cà phê, rượu vang, canh, tương ớt, dầu ăn, mù tạt, sốt thị nướng,...
 - ✓ Độ bám dính cao
 - ✓ Độ cứng 2H
 - ✓ Bền màu, bền thời tiết

- Chứng nhận chất lượng
 - Các chứng nhận chất lượng được cấp bởi Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 và Công Ty TNHH Bureau Veritas Consumer Việt Nam

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Màu
 - Trắng đục, có các độ mờ 90%, 75%, 50% tương đương với độ bóng 10%, 25%, 50%
- Đóng gói
 - 1kg, 4kg, 16kg
- Hạn sử dụng sơn
 - 36 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tỷ lệ trộn (kg)
 - 6-1 → 6-1-1 (Theo khối lượng), Đóng rắn: HV 441, Dung môi HV950
- Thời gian cho phép thi công
 - 4 giờ
- Định lượng lý thuyết
 - 250gr/m² khi sơn 3 pass trên mặt phẳng nằm ngang
- Độ bền va đập
 - 65 kgf.cm

● Độ dày màng khô	40-45µm
● Độ bám dính	Điểm 0 theo tiêu chuẩn TCVN 2097:2015
● Hàm lượng rắn	50-55%
● Thời gian khô bề mặt	0.25h
● Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD	Chống bám bẩn (9616) 235-0231
● Độ bền thời tiết ISO 4829-3	Màng sơn không bị thay đổi
● Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0 độ F và 24h ở 120 độ F -> 2 vòng	Màng sơn không thay đổi
● Độ bền màng sơn trong môi trường ẩm	Màng sơn không thay đổi khi để trong môi trường độ ẩm 95% tại nhiệt độ 100°F
● Mài mòn thời tiết	Đạt điểm 4.5/5 (9616) 235-0231
● Độ cứng bút chì	2H

THI CÔNG

- Hướng dẫn sử dụng
 1. Khuấy đều lon sơn và đóng rắn trước khi sử dụng, tránh trường hợp sơn bị lắng
 2. Cân đúng tỷ lệ sơn, đóng rắn, dung môi.
 3. Khuấy đều các thành phần với nhau từ 3-5 phút
 4. Sử dụng sau 10 phút.

Lưu ý: 1. Nếu không sử dụng đúng nguyên tắc trên sơn sẽ không khô, sơn không cứng bề mặt

2. Dùng dụng cụ khuấy, pha chế sơn, đồ chứa riêng biệt cho từng loại, không tái sử dụng dụng cụ chứa

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- An toàn vệ sinh môi trường

Ở trạng thái lỏng sản phẩm gây ô nhiễm nguồn nước, nên để rác đúng nơi quy định không vớt lon sản phẩm còn dư trực tiếp xuống nguồn nước. Đổ bỏ chất thải đúng nơi quy định
- An toàn sức khỏe và độc hại
 - Sản phẩm có thể gây mùi khó chịu khi sử dụng. Sau khi khô sẽ không để lại mùi
 - Sản phẩm có thể gây kích ứng da với người mẫn cảm. Lưu ý mang găng tay, kính bảo hộ khi sử dụng sản phẩm
 - Tránh để sản phẩm văng vào mắt. Nếu văng vào mắt phải rửa ngay với vòi nước sạch nhiều lần và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc
 - Tránh xa nguồn lửa
 - Tránh xa tầm tay trẻ em
 - Đậy kín nắp sau khi sử dụng
 - Bảo quản nơi thoáng mát

MỌI THẮC MẮC VỀ SẢN PHẨM XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH SƠN HOA VIỆT

Nhà máy 1: KP Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
 Nhà máy 2: 25/15 KP. Bình Phước B, P. Bình Phước. TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 ĐT: 0274. 371 2335 * Website: www.sonhoaviet.vn * Email: info@sonhoaviet.vn