

SƠN TRÊN CÁC VẬT LIỆU KHÁC: THỦY TINH, MEN GỐM VÀ CÁC LOẠI NHỰA				
		HỆ SƠN HOA VIỆT		
		Sơn Kính	Sơn chống bám bẩn	Sơn 10 trong 1
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM		Chuyên dùng sơn trên vật liệu thủy tinh	Chuyên chống bám bẩn trên bề mặt vật liệu	Bám tốt trên men gốm
ỨNG DỤNG TRÊN VẬT LIỆU		Thủy tinh	Tường xi măng, sàn, tàu biển, sắt thép, gỗ nhân tạo	Gạch men
THỜI GIAN BẢO HÀNH		BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm	BH 2 năm, BV 5 năm
TÍNH CHẤT VẬT LÝ	Độ nhớt KU	78	45	50
	Độ bóng	20-30%	10-25-50-75%	95-100%
	Bám dính	Điểm 1	Điểm 1	Điểm 1
	Độ bền va đập (kgf.cm)	45	65	65
	Độ bền uốn	1	1	1
	Độ cứng bút chì	2H	2H	3H
	Hàm lượng rắn	60-65%	50-55%	70-80%
	Độ dày màng khô (µm)	50-55	40-45	80-100
TÍNH CHẤT HÓA HỌC	Bền màu kiểm tra bằng đèn xenon BS EN ISO 105 B02	80 giờ điểm 4.5/5 (9613) 154-0191	160 giờ điểm 4.5/5 (9615) 155-0252	160 giờ điểm 4/5 (9614) 049-0196
	Bền màu kiểm tra bằng đèn UV ISO 4892-3 cycle 2			
	Khả năng kháng vi khuẩn ISO 22196:2011	không	không	không
	Kiểm tra sốc nhiệt H-1012-24 giờ ở 0°F và 24h ở 120°F -> 2 vòng			
	Hàm lượng kim loại nặng trên bề mặt F963-11 BS EN 71.3.1995	không	không	không
	Kiểm tra Chống bám bẩn CPSD-HL-01 015 MTHD		Chống bám bẩn (9616) 235-0231	Chống bám bẩn
	Kiểm tra mài mòn thời tiết ISO 4829-3 144 giờ		Điểm 4.5/5 (9616) 235-0229	
	Độ bền màng sơn với kiềm JIS K 5551:1991	kháng NaOH 5%	kháng NaOH 5%	kháng NaOH 10%
	Độ bền màng sơn với xăng JIS K 5551:1991	Tốt	Tốt	Tốt
	Độ bền màng sơn với muối JIS K 5551:1991	kháng muối 3%	kháng muối 3%	kháng muối 5%
	Khả năng chịu nhiệt của màng sơn 24 giờ ở 105°C	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi	Màng sơn không thay đổi

Các hệ sơn Hoa Việt kết hợp với nhau tạo ra các loại sơn có hiệu ứng giả đá hạt, giả cổ, giả gỗ, giả kim loại vàng đồng...và sơn nhựa (PP, PVC, ABS, Polyester,...)